

AVCO-BLANK NPS LF

CHẤT CHỐNG DÂY CHO HÀNG DENIM

AVCO-BLANK NPS LF là hợp chất dùng trong quá trình rũ hồ và wash đá hàng denim, để tránh lem màu indigo và sulphur ra túi trong, nhãn, vải đính và chỉ thêu.

Dùng AVCO-BLANK NPS LF có thể làm cho hàng hoàn tất đạt được độ tương phản tốt hơn giữa màu xanh hay đen của sợi dọc và màu trắng của sợi vải nền.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Ngoại quan	Chất lỏng trắng, hơi nhớt.
Bản chất hóa học	Dung dịch phân tán của chất chống dây và các chất hoạt động bề mặt đặc biệt.
Tính ion	Nonion.
Khả năng hòa tan	Phân tán trong nước với mọi tỉ lệ.
pH (dd 10%)	6.5 - 8
Tính tương thích	Tương thích với acid yếu và kiềm, các loại men và nước cứng.
Bảo quản	Giữ trong thùng kín. Khi bảo quản đúng, ổn định ít nhất 12 tháng. Đông đặc ở 0°C, hoàn toàn có thể sử dụng sau khi rã đông và khuấy.

CÁC TÍNH CHẤT VÀ CÁCH SỬ DỤNG:

1. Ngăn phẩm nhuộm sulphur and indigo bám lại trên hàng denim trong quá trình xử lý.
2. Đảm bảo làm tăng độ tương phản của hàng denim.
3. Chống dây màu vào vải lót túi, tất cả các loại nhãn dùng trong sản xuất hàng denim.
4. Không độc đối với chế phẩm men. Khuyến khích sử dụng trong qui trình rũ hồ và wash đá.
5. Sản phẩm dạng lỏng có thể cấp định lượng dễ dàng vào máy giặt.
6. Không gây nguy hại cho môi trường.

ÁP DỤNG:

AVCO-BLANK NPS LF được dùng trong qui trình rũ hồ bằng men vi sinh và wash đá.

I. Rũ hồ

1. Nạp vải vào máy. Lấy nước đến dung tỉ 1:5 – 1:10. Cấp hóa chất.

Thông tin kỹ thuật

Dùng công thức sau:

Chỉnh pH đến 5 – 6.

AVCO-ZIM 120	0.5 – 1.5 gr/l
AVCO-BLANK NPS LF	0.5 – 2.0 gr/l

2. Nâng nhiệt độ lên 40-60°C, và xử lý trong 15-30 phút (tùy theo loại thiết bị).
3. Xả bỏ, giặt nóng và lạnh.

II. Xử lý "Stone – Wash" với men acid "lạnh"

1. Nạp vải và đá (tùy chọn).
2. Lấy nước vào máy (dung tỉ 1:5 - 1:10).
3. Chỉnh nhiệt độ lên 35 – 45°C.
4. Cấp hóa chất:

AVCO-SON COLD	0.5 – 2.0 % o.w.g
AVCO-BLANK NPS LF	0.5 – 2.0 gr/l
5. Chỉnh pH đến 5.5 – 6.0.
6. Xử lý trong 30 – 60 phút.
7. Xả bỏ dung dịch, giặt với nước.

III. Xử lý "Stone – Wash" với men trung tính

1. Nạp vải và đá (tùy chọn).
2. Lấy nước vào máy (dung tỉ 1:5 - 1:10). Chỉnh nhiệt độ lên 50 – 55°C.
3. Cấp hóa chất:

AVCO-SON NSP 02	0.25 – 2.0 % o.w.g
AVCO-BLANK NPS LF	0.5 – 2.0 gr/l
4. Chỉnh pH đến 6.0 – 7.0.
5. Xử lý trong 30 – 60 phút.
6. Xả bỏ dung dịch, giặt với nước.